

WYKŁADZINA ELEKTROPRZEWODZĄCA


KOD 223

Specyfikacja zgodnie z normą EN 649


Charakterystyka Rodzaj wykładziny	Norma EN 649	Jednostka miary	Wynik wykładzina syntetyczna homogeniczna
Rodzaj materiału			polichlorek winylu
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	B _s - s1
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R 10
Dynamiyczny współczynnik tarcia	EN 13893	klasa	D5
Absorpcja dźwięku	ISO 140-8	dB	3
Właściwości ogólne			
Szerokość roli / Długość roli	EN 425	cm / m	180 / 16 - 25
Wymiary płytek	EN 427	cm	60,8 x 60,8
Ilość płytek w opakowaniu		m ² w opakowaniu	5,54
Grubość całkowita	EN 428	mm	2,0
Ciepota całkowita	EN 430	g / m ²	2900
Odkształcenia	EN 433	mm	0,07
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	≥ 6
Klasa ścieralności	EN 649		P
Ubytek grubości	EN 649	mm	≤ 0,15
Razstawienie pionowe	EN 1081	Ohm	≤ 1 x 10 ⁴
Skuteczność uziemienia	VDE 0100	kOhm	-
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2,0
Antyelektrostatyczność - test systemowy	EN 61340-4-5	kV	≤ 0,1
Izolacyjność termiczna	EN 12567	m ² K / W	0,010
Przewodność cieplna	EN 12524	W / m K	0,25
Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685			



Domowa



Obiektowa



Przemysłowa



EN 14041 : 2004
05



ISO 9001

ISO 14001