


Specyfikacja zgodnie z normą EN 687

Acoustic 4.0


Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	EN 548		linoleum z warstwą korka i pokryciem LPX Finish
Podłoże			juta
Kryteria bezpieczeństwa			
Odporność ogniowa	EN 13501-1	klasa	Cl-I - s1*
Antypoślizgowość	BGR 181	grupa	R9
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	klasa	DS
Absorpcja dźwięku	ISO 140-8	dB	14
Właściwości ogólne			
Szerokość roli	EN 426	cm	200
Długość roli	EN 426	m	20 - 31
Grubość całkowita	EN 428	mm	4.0
Grubość warstwy korka	EN 429	mm	2.0
Ciepota całkowita	EN 430	g / m ²	3900
Odkształcenia	EN 433	mm	około 0.15
Trwałość barwy	ISO 105-B02	klasa	6
Rezystancja skrośna	EN 1081	Ohm	-
Skuteczność uziemienia	VDE 0100	kOhm	> 200
Antylektryczność	EN 1815	kV	około 2.0
Izolacyjność termiczna	EN 12667	m ² K / W	0.04
Przewodność cieplna	EN 12524	W / m K	0.17
Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685			



Domowa



Biurowa



Przemysłowa



EN 14041 : 2004

05

1658-BPFL-1003



Kritikalnie odporne na działanie rozcieńczalników i kwasów

ISO 9001

ISO 14001