

WYKŁADZINA FILCOWA IGŁOWANA KOD 232


Specyfikacja zgodnie z normą EN 1470

Charakterystyka	Norma	Jednostka miary	Wynik
Rodzaj wykładziny	ISO 2424		wykładzina igłowana
Warstwa wierzchnia	ISO 2424		nie
Wymiary/szerokość rolki		cm	200
Wzmocnienia			impregnacja
Podłoże	ISO 2424		włókna poliestrowa
Skład runa		%	100 PA
Grubość całkowita	ISO 1765	mm	6.5
Grubość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	3.5
Gęstość całkowita	ISO 8543	g/m²	1350
Gęstość runa	obliczenia producenta	g/m²	750
Gęstość powierzchniowa okrywy	EN 984	g/m²	660
Antylektrostatyczność	ISO 6356	kV	< 2.0
Rezystancja pionowa	ISO 10965	Ohm	-
Rezystancja pozioma	ISO 10965	Ohm	-
Zakres użytkowania	EN 1470	klasa	obiektowa 33 - intensywne użytkowanie
Dodatkowa klasyfikacja	RAL	klasa	wysoko odporna
Klasa komfortu	EN 1470	klasa	LC 1
Absorpcja dźwięku	ISO 140/8	dB	22
Absorpcja dźwięku α_w	ISO 354	wyliczona średnia	0.20
Izolacyjność termiczna	ISO 8302	m² K / W	0.12
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa	B ₁ - s1*

Klasyfikacja użytkowa zgodnie z normą EN 685



Domowa



Obiektowa



EN 14041 : 2004
05
0403/CPC/0007



ISO 9001

Wykładziny podłogowe powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi standardami i na rynku.

